

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.86616

Срок действия с 08.10.2025 по 07.10.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные «СИНТАН», марок: СИНТАН Соло Вент, СИНТАН Вент (см. приложение №1). Серийный выпуск.

код ОК
23.99.12.110

код ТН ВЭД
6807 10 000 1

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
СТО 73022848 - 011 - 2020 с изм. №1.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛЛАКО», Адрес: Россия, 601143, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20, ИНН: 5036059790, ОГРН: 1045007205044, телефон: +7 (492) 432-44-55, электронная почта: Info@bmi-russia.com

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ВИЛЛАКО», Адрес: Россия, 601143, Владимирская обл., Петушинский р-н, г. Петушки, ул. Нижегородская, д. 20, ИНН: 5036059790, ОГРН: 1045007205044, телефон: +7 (492) 432-44-55, электронная почта: Info@bmi-russia.com

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний (исследований) №80535-ПРГ/25 от 07.10.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия



Руководитель органа
по сертификации

ПОДПИСЬ

Е.К. Яшин

инициалы, фамилия

Эксперт

ПОДПИСЬ

П.К. Чеснокова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К сертификату соответствия РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.86616
(является неотъемлемой частью сертификата соответствия)

Срок действия с 08.10.2025 по 07.10.2030

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс"

Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3,
ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
23.99.12.110 6807 10 000 1	Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные «СИНТАН», марок: СИНТАН Соло Вент, СИНТАН Вент.	СТО 73022848 - 011 – 2020 с изм. №1.

Основные показатели по результатам испытаний

Наименование показателя	Норма для материалов СИНТАН		Фактический показатель	
	Соло Вент	Вент	Соло Вент	Вент
1 Масса 1 м ² , кг Допускаемые отклонения по массе 1 м ² , кг	5,5-6,5 ±0,25	3,0...4,0 ±0,15	5,7	3,5
2 Разрывная сила материала при растяжении*, Н/50 мм, в пределах ± 200 Н/50 мм в продольном направлении в поперечном направлении	700 ¹ 500 ¹	700 ¹ 500 ¹	720 515	710 505
3 Относительное удлинение при растяжении*, %, в пределах в продольном направлении в поперечном направлении	45±25 ¹ 50±25 ¹	45±25 ¹ 50±25 ¹	48 51	46 50
4 Теплостойкость в течение 2 ч, при температуре, °С, не менее	Соответствие		Соответствует	
	100	100	100	100
5 Гибкость на бруске радиусом 25 мм, при температуре, °С, не выше	При изгибании образца не должно появляться трещин		Соответствует	
	минус 25	минус 20	минус 25	минус 20
6 Потеря посыпки, %, в пределах	15±15	-	5	не нормируется
7 Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 ч	Не должно быть признаков проникания воды		нет признаков проникания воды	нет признаков проникания воды
8 Водопоглощение в течение 24 ч, %, по массе, не более	1,0		0,6	0,3

Заключение:

Опытный образец соответствует СТО 73022848 - 011 – 2020 с изм. №1.

Руководитель органа
по сертификации

Эксперт

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Е.К. Яшин
инициалы, фамилияП.К. Чеснокова
инициалы, фамилия

Настоящий сертификат соответствия обязывает организацию поддерживать выпуск (реализацию) продукции в соответствие с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля